


Descrição do produto:


Recomendado como preparação de superfícies metálicas, para aplicação de todos os tipos de acabamento. Possui alto teor de sólidos, ótimo poder de enchimento, fácil de lixar. Pode ser utilizado como primer de acabamento. Possui bom alastramento, boa aderência e dureza. Este produto é indicado para uso de profissionais treinados.

Composição:

Resina acrílica poliuretânica, solventes orgânicos, cargas, aditivos e pigmentos especiais.

Preparação de Superfície:

Limpar adequadamente a superfície, retirando sujeiras, oleosidade, ferrugem, e qualquer contaminação que possa estar impregnada na superfície. Utilizar solução Desengraxante Autoluks para limpeza. A superfície deve estar devidamente preparada, com aplicação de Wash Primer Autoluks para proteger áreas expostas onde atingiu a chapa.

Catálise e/ou diluição:

8 partes em volume do Primer PU Autoluks Cinza 8:1
1 parte em volume do Endurecedor para Primer PU 8:1 Autoluks
10 % em volume do Thinner PU-Poliéster Autoluks (Para enchimento)
30 % em volume do Thinner PU-Poliéster Autoluks (Para acabamento)


Aplicação:**Deve ser aplicado sobre:**

Wash Primer Autoluks

Aplicar de 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol², com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Possíveis substratos:

Chapas metálicas – Wash Primer Autoluks - Massa poliéster

Secagem:**Estufa a 60°C:**

30 minutos para lixamento.

Ao ar a 25°C:

Toque:	10 minutos
Manuseio:	20 a 30 Minutos
Final:	4 horas

Lixamento:

Seco ou úmido: Iniciar com lixa 400 e finalizar com lixa 600.

Uso de EPI:

Antes de utilizar o produto, ler as instruções no verso da embalagem. Lembrando-se sempre de utilizar máscaras de vapores orgânicos, luvas de borrachas nitrílica, óculos de segurança, para manusear e aplicar o produto.

As informações citadas neste documento são baseadas em experiências práticas e em testes de laboratório. O fabricante do produto assegura a qualidade do produto somente quando aplicado por um profissional treinado com as especificações. Reservamo-nos o direito de alterar qualquer informação aqui citada.