



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Acrílico Premium (Fosco / Acetinado / Semi-Brilho)

Tinta Acrílico Premium, categoria Premium, nos acabamentos Fosco, Acetinado, Semi-Brilho, indicada para pinturas de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso, etc. É uma tinta de alto desempenho e durabilidade, excelente aplicação, rendimento e resistência a intempéries.

Sem cheiro em até 1 hora após a aplicação em ambientes arejados, segundo pesquisa realizada em que 80% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

***(No acabamento Semi-Brilho Premium não é válido o termo sem cheiro).**

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicida a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

Características:

FOSCO

Peso Esp. 25 °C (g/cm³) - 1,32 a 1,42

Sólidos/Peso = 58% - 62%

Sólidos/Volume = 38% - 42%

V.O.C = 7,86 g/litro

Viscosidade KU = 100 a 110

ACETINADO

Peso Esp. 25 °C (g/cm³) - 1,15 a 1,25

Sólidos/Peso = 29 -33%

Sólidos/Volume = 24-28%

VOC = 8,28 g/litro.

Viscosidade KU = 90 a 100

SEMI-BRILHO

Peso Esp. 25 °C (g/cm³) - 1,15 a 1,25

Sólidos/Peso = 33-37%

Sólidos/Volume: 27-31%

VOC: 7,8 g/litro.

Viscosidade KU = 90 a 100

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

| | |
|------------------------------------|--|
| Reboco Novo | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico. |
| Concreto Novo | Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. |
| Reboco Fraco (baixa coesão) | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. |
| Imperfeições Rasas | Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna) |
| Imperfeições Profundas | Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). |
| Superfícies Calcinadas, Partículas | Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. |



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

| | |
|-----------------------------|---|
| Soltas ou Mal Aderidas | Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. |
| Manchas de Gordura ou Graxa | Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem |
| Partes Mofadas | Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem. |
| Repintura | Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições lixe, retire o pó e aplique o Acrílico Premium Maza. |
| Gesso | Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta Para Gesso Maza ou Fundo Preparador de Paredes |
| Superfícies Brilhantes | Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento. |

Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e / ou umidade superior a 90%.

Sistema de Aplicação:

| Ferramentas | Diluição (Água Potável) | Cores Acabamento |
|---|---|--|
| Rolo de Lã Trincha Pincel ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb./pol ²) | Fosco Todas as demãos: 30% Semi-Brilho e Acetinado Todas as demãos: 10% a 20% | Além das cores do catálogo, podem-se obter outros tons, misturando as cores entre si, bismas, colorantes ou usar sistema tintométrico Maza Color Mix |
| Demãos | Rendimento Acabado | Secagem |
| 2 a 3 demãos | Acrílico Fosco Lata 900ml – 6,5m ² Galão 3,6 litros - 26m ² Lata 18 litros - 130m ² Acetinado e Semi-Brilho Lata 900ml – 4,50m ² Galão 3,6 litros - 18m ² Lata 18 litros - 90m ² Sistema Maza Colors Acrílico Fosco Lata 900ml – 5,8m ² Galão 3,2 litros – 23,2m ² Lata 16 litros - 116m ² Acetinado e Semi-Brilho Lata 900ml – 4,0m ² Galão 3,2 litros - 16m ² Lata 16 litros - 80m ² | Ao toque 1 hora Entre demãos 4 horas Final 12 horas |

Lavabilidade: Mínimo 100 ciclos com pasta abrasiva conforme norma NBR 14940:2015

Obs. O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou www.maza.com.br



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Acrílico Premium FoscoTipo 4.5.1

Acrílico Premium Semi-BrilhoTipo 4.5.2

Este produto atende ao requisito da norma NBR 15.079:2011 da ABNT.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagens:

Galão 3,6 L

Lata 18 L

Quartinho 900ML

Validade:

36 meses

Última Revisão:

18/04/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.