



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ESMALTE SINTÉTICO COMPLEMENTO GRAFITE (claro e escuro)

Classificação:

Produto classificado conforme ABNT NBR 11.0702 de 07/2010 - Tipo 4.2.1.5

Descrição:

Grafite é a tinta sintética fosca com dupla ação: fundo e acabamento.

Indicação:

Indicada para superfícies internas e externas de metais ferrosos.

Diferenciais:

Sua fórmula contém alumínio que proporciona maior proteção, resistência e durabilidade.

Propriedades físico-químicas

Cor:

Grafite Claro/Escuro

Viscosidade:

70 - 80UK

Brilho (60°):

Não aplicável
Peso Específico: 1,200 - 1,240 g/cm³

Sólidos/Volume:

48,0 - 52,0% VOC (compostos orgânicos voláteis: 511,91 g/L)

Sólidos/Peso:

63,7 - 67,7%

Ponto de fulgor:

37°C

Informações técnicas

Composição:

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos e solventes alifáticos e alumínio.

Prazo de validade:

36 meses



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Embalagem:

3,6L e 900ml

Informações Toxicológicas:

Média toxicidade

Dados de aplicação

Diluyente:

Thinner SM 800

Diluição:

A pincel ou rolo diluir no máximo 10%. A revólver diluir no máximo 30%.

Rendimento:

Até 60 m²/demão/galão

Nº de Demãos: Em geral 2 demãos, cruzando as passadas. Porém, dependendo do tipo de superfície e ambiente, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura

Áreas grandes:

Rolo de espuma ou revólver.

Áreas pequenas:

Pincel com cerdas macias.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com Diluyente Aguarrás Maza.

Secagem:

Toque: 4 a 6 horas;

Entre demãos:

8 horas;

Final:

18 a 24 horas

Recomendações:

Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Última Revisão: 31/07/2017

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.