



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: MASSA EPOXI BRANCO (A) 3X1

CLASSIFICAÇÃO: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo: 4.1.1.8

DESCRIÇÃO: Massa Epoxi: massa bicomponente de cor branca, fácil de aplicar, apresentando ótima aderência às superfícies, excelente dureza e resistência, e boa lixabilidade. Indicada para reparo de imperfeições em paredes de banheiros, cozinha, pisos de concreto, superfícies metálicas, madeira, etc. Possui apenas catalisador do tipo amida. Produto não indicado para piscinas e caixas de água. A linha de complementos Maza é fornecida em embalagens separadas formando um sistema de dois Componentes, chamamos a tinta base de Componente A, e o catalisador de Componente B. A mistura das Partes A e B é obrigatória para a aplicação do produto. Essa mistura deverá ser realizada adicionando-se a Parte B sobre a Parte A, de forma lenta, gradual e com homogeneização constante, na proporção de 3 partes em volume do Componente A para 1 parte em volume do Componente B. Como em todo sistema bicomponente, é necessário aguardar de 15 a 20 minutos (tempo de indução) após a catálise antes da aplicação ou diluição do produto.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Branco

Consistência: 3,2 – 3,6 cm

Brilho (@60°): Não aplicável

VOC (compostos orgânicos voláteis): 381,98g/L*

(*VOC referente ao produto catalisado (componente A + B))

Sólidos/Volume: 54,1 – 58,1%

Peso Específico: 1,70 – 1,760 g/cm³

Sólidos/Peso: Mín. 85%

Ponto de fulgor: 37°C



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Produto à base de resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, além de aditivos.

Prazo de validade: 12 meses, a partir da data de fabricação.

Embalagem: 4,671 Kg

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluyente: Diluyente para Epoxi DP-003

Diluição: Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisada dilua no máximo 5% por volume.

Rendimento: 7 a 10 m²/demão/galão

Nº de Demãos: Aplique com auxílio de uma espátula ou desempenadeira, de 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 12 horas e máximo de 48 horas.

Acessórios de Pintura: Utilize espátula ou desempenadeira.

Limpeza: Limpe as ferramentas com Thinner SM 116.

Secagem: Ao toque, 1 hora; ao manuseio, 3 horas; completa, 12 horas.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.