



Paixão por Qualidade

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: MASSA ACRÍLICA PREMIUM

DESCRIÇÃO

É uma massa de uso externo e interno indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em alvenaria e concreto.

- * Alto poder de enchimento
- * Exterior e Interior
- * Alta resistência
- * Excelente nivelamento



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, espessantes, tensoativos e água.

CARACTERÍSTICAS

pH = 9 a 10
 Densidade a 25 °C (g/cm³) - 1,65 a 1,70
 Sólidos/Peso % = 69 a 73
 Consistência (cm²) = 6,5 a 7,0
 Resíduo: #120 Isento

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245:2011. Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

Reboco Novo: Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico ou Fundo Preparador de Paredes. **Concreto Novo:** Aguardar secagem e curas (mínimo 30 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes.

Reboco Fraco (Baixa Coesão): Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.

Imperfeições Rasas: Corrigir com Maza Massa Acrílica (exterior, interior), ou Maza Massa Corrida (interior).

Imperfeições Profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).

Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderida: Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal e as partículas o máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.

Manchas de Gordura ou Graxa: Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.

Partes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem.

Repintura: Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Acrílico Premium Total Protect.

Gesso: Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta para Gesso Maza ou Fundo Preparador de Paredes.

Superfícies Brilhantes: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e / ou umidade superior a 90%.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

FERRAMENTAS

Desempenadeira de Aço
Espátula

DILUIÇÃO (ÁGUA POTÁVEL)

Pronto para Uso

CORES ACABAMENTO

RENDIMENTO (m²/demão)

Lata 1,6kg: Até 4,7m²
 Balde 5,6kg: Até 16,5m²
 Balde 25kg: 74m²
 Lata 25kg: 74m²

SECAGEM

Ao toque: 1 hora
 Entre demãos: 3 horas
 Final: 5 horas

DEMÃOS

2 a 3 demãos

Obs.: O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.



Paixão por Qualidade

PRECAUÇÕES E GARANTIAS. ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. MANTENHA A LATA BEM FECHADA PARA UMA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. A embalagem é reciclável. A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos. **Emergência Médicas (24 horas): CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica: 0800 148110.**



ATENÇÃO: Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave. Nocivo para os organismos aquáticos. Lave cuidadosamente após o manuseio. Use luvas de proteção, proteção respiratória e proteção ocular. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. Evite a liberação para o ambiente.

ASSESSORIA TÉCNICA

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou www.maza.com.br.

QUALIDADE E GARANTIA

Este produto atende às especificações e classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.7.1 - Massa Niveladora Interior e Exterior

ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

EMBALAGENS

Lata 1,6 kg Balde 25 kg
Balde 5,6 kg Lata 25kg

VALIDADE

36 MESES

ÚLTIMA REVISÃO

20/04/2020

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.



Químico Responsável:
Anderson M. Maziero
CRQ 03.331.307 - 4ª Região.
Indústria Brasileira.



ESCANEE O QR CODE ABAIXO E
SABÁ-ÍMAGÉ SOBRE NOSSOS PRODUTOS.



Compromisso por um Mundo Sustentável